airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

DD 1401 FR

Fiche technique - Information du Produit

Produit: PREMIUM FÜLLER HS 4:1

(gris foncé)









Propriétés:
Apprêt acrylique à deux composants
Séchage rapide, facile à poncer et excellentes propriétés de remplissage.

Selon le degré de dilution il est possible d'utiliser airo PREMIUM FÜLLER HS 4:1 comme remplisseur couche épaisse et en technique humide en humide.

Adhérence à la tôle d'acier, vieux vernis aiguisé et carrosseries de voitures renforcées de fibre de verre sur la base de polyester.

Marge d'application:
Réparation de voitures, véhicules poids lourds et industrie

Mode d'emploi:
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer légèrement.

Remuer le PREMIUM FÜLLER HS 4:1 et mélanger en proportion de 4:1 la quantité désirée de l'apprêt avec notre durcisseur acrylique 4:1.
Selon fin d'utilisation à diluer avec le diluant airo Acryl Verdünnung (v. ci-dessous).
Laisser réagir la mixture pendant approx. 5 minutes avant l'application.

Fermer l'emballage du produit soigneusement et protéger contre l'humidité

Proportions du mélange:

A: Utilisation pour couche épaisse:

PREMIUM Füller HS 4:1:	4 parts de volume
Durcisseur acrylique 4:1:	1 part de volume
Diluant: airo Acryl-Verdünnung:	sans dilution
30-35s / DIN 4 mm / 20°C	

B: Utilisation pour technique humide en humide:

PREMIUM Füller HS 4:1:	4 parts de volume
Durcisseur acrylique 4:1:	1 part de volume
Diluant: airo Acryl-Verdünnung:	5 %
20-25s / DIN 4mm / 20°C	

Base chimique:
PREMIUM Füller HS 4:1: Des résines acryliques, des pigments anticorrosives, des substances de remplissage et des solvants

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

DD 1401 FR

Fiche technique - Information du Produit

Produit: PREMIUM FÜLLER HS 4:1

(gris foncé)






Temps de séchage:

1) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **normal**
(ACRYL-HÄRTER **normal**)

a) séchage à l'air: +20 °C : 3 – 4 heures

b) séchage au four: +60 °C: 30 - 35 Min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: 20 - 25 Min. (présechage 10-15 min)

c) séchage IR: 10 - 15 min

2) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **rapide**
(ACRYL-HÄRTER **kurz**)

a) séchage à l'air: +20 °C : x – x heures

b) séchage au four: +60 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)

c) séchage IR: xx - xx min

Temps de prise:
90-120 minutes selon degré de dilution

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18°C et +25°C.
Ne pas travailler au dessous de +15°C.

Stabilité de stockage:
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20°C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

DP 1401 FR

Fiche technique - Information du Produit

Produit: PREMIUM FÜLLER HS 4:1

(gris clair)








Propriétés:
Apprêt acrylique à deux composants
Séchage rapide, facile à poncer et excellentes propriétés de remplissage.

Selon le degré de dilution il est possible d'utiliser airo PREMIUM FÜLLER HS 4:1 comme remplisseur couche épaisse et en technique humide en humide.

Adhérence à la tôle d'acier, vieux vernis aiguisé et carrosseries de voitures renforcées de fibre de verre sur la base de polyester.

Marge d'application:
Réparation de voitures, véhicules poids lourds et industrie

Mode d'emploi:
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer légèrement.

Remuer le PREMIUM FÜLLER HS 4:1 et mélanger en proportion de 4:1 la quantité désirée de l'apprêt avec notre durcisseur acrylique 4:1.
Selon fin d'utilisation à diluer avec le diluant airo Acryl Verdünnung (v. ci-dessous).
Laisser réagir la mixture pendant approx. 5 minutes avant l'application.

Fermer l'emballage du produit soigneusement et protéger contre l'humidité

Proportion de mélange:

A: Utilisation pour couche épaisse:

PREMIUM Füller HS 4:1:	4 parts de volume
Durcisseur acrylique 4:1:	1 part de volume
Diluant: airo Acryl-Verdünnung:	sans dilution

30-35s / DIN 4 mm / 20°C

B: Utilisation comme couche de fond:

PREMIUM Füller HS 4:1:	4 parts de volume
Durcisseur acrylique:	1 part de volume
Diluant: airo Acryl-Verdünnung:	5 % dilution

20-25s / DIN 4mm / 20°C

Base chimique:
Premium Füller HS 4:1: Des résines acryliques, des pigments anticorrosives, des substances de remplissage et des solvants

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

DP 1401 FR

Fiche technique - Information du Produit

Produit: PREMIUM FÜLLER HS 4:1

(gris clair)







Temps de séchage:

1) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **normal**
(ACRYL-HÄRTER **normal**)

a) séchage à l'air: +20 °C : 3 – 4 heures

b) séchage au four: +60 °C: 30 - 35 Min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: 20 - 25 Min. (présechage 10-15 min)

c) séchage IR: 10 - 15 min

2) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **rapide**
(ACRYL-HÄRTER **kurz**)

a) séchage à l'air: +20 °C : x – x heures

b) séchage au four: +60 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)

c) séchage IR: xx - xx min

Temps de prise:
90 - 120 minutes selon degré de dilution

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C.

Stabilité de stockage:
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20°C.

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

D3 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: DURCISSEUR ACRYLIQUE (normale)

pour tous mastics acryliques 4:1

ACRYL-HÄRTER (normal)



Potlife:45 - 60min









Propriétés:
Dissolution de durcisseur à haute réactivité pour tous airo mastics acryliques

Domain d'application:
Réparation des voitures et des véhicules industriels, industrie.

Mode d'emploi :
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Malaxer soigneusement la quantité désirée du mastic acrylique 4:1 avec le DURCISSEUR ACRYLIQUE acrylique (rapide) en proportion 4:1.
Selon fin d'utilisation diluer avec le diluant airo Acryl-Verdünnung.

Laisser réagir la mixture à peu près 5 minutes avant l'application.

Après l'usage fermez les emballages soigneusement et protégez-les contre l'humidité.

Base chimique:
Durcisseur pour airo Mastic 4:1: Polyisocyanates dans les solvants

Temps de prise :
45 – 120 minutes selon degrée de dilution

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

D2 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: DURCISSEUR ACRYLIQUE (rapide)

pour tous mastics acryliques 4:1

ACRYL-HÄRTER (kurz)



Potlife:45 - 60min









Propriétés:
Dissolution de durcisseur à haute réactivité pour tous airo mastics acryliques

Domain d'application:
Réparation des voitures et des véhicules industriels, industrie.

Mode d'emploi :
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Malaxer soigneusement la quantité désirée du mastic acrylique 4:1 avec le DURCISSEUR ACRYLIQUE acrylique (rapide) en proportion 4:1.
Selon fin d'utilisation diluer avec le diluant airo Acryl-Verdünnung.

Laisser réagir la mixture pour approx. 5 minutes avant l'application.

Après l'usage fermez les emballages soigneusement et protégez-les contre l'humidité.

Base chimique:
Durcisseur pour airo Mastic 4:1: Polyisocyanates dans les solvants

Temps de prise :
20-60 minutes selon degrée de dilution

Température d'emploi:
La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Stabilité de stockage:
6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.

Airo-Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.